

**BESCHRIJVING PRODUCT**

Waterdichte mortel met zeer snelle uitharding, ideaal om waterlekken onmiddellijk te sluiten.

**TOEPASSING PRODUCT**

- Snelle afdichting van plaatselijke wateraders, zelfs onder druk
- Snelle interventies ter voorbereiding en voltooiing van dichtingswerken
- Afdichting van scheuren in combinatie met hydro-expansieve mastiek AKTI-VO 201

VOORDELEN

- Uitstekende waterdichtheid
- Snelle uitharding.
- Krimpvrij
- Ogenblikkelijke blokkering van waterlekken, ook onder druk
- Goede verwerkbaarheid
- Hoge mechanische sterkte

VOORBEREIDING EN TOEPASSING Schraap op voorhand de zittingen uit waar het product zal worden aangebracht over een lengte en een diepte van minstens 2-3 cm, om te vermijden dat het product uit het betonoppervlak uitsteekt en de onderlaag zo ruw maakt.

Verwijder alle losse delen, zouten, sporen van vet en alles wat de homogene hechting van product op het muuroppervlak kan belemmeren.

Bereid het productmengsel met kleine hoeveelheden voor door eerst het water in een recipiënt te gieten (1/4 l per kg product, wat overeenkomt met 24%) en voeg daarna het voormengsel toe door snel met de troffel onder te werken tot u een homogene, smeerbare consistentie verkrijgt.

Bewerk het mengsel handmatig gedurende ongeveer 1'1'30", in functie van de omgevingstemperatuur, de temperatuur van het water en de opslagtemperatuur van het product, of tot er zich warmte begint te ontwikkelen.

Breng onmiddellijk aan door de mortel stevig in de opening te drukken en houd in deze positie tot er hechting plaatsvindt, 10"/15", zonder uw hand te bewegen tijdens deze tijdsspanne.

Bij lage temperaturen moet het product met warm water worden bereid.



Referenties beschikbaar op www.volteco.com

VERBRUIK EN RENDEMENT

Een zak product van 10 kg maakt 6 liter mortel.

VERPAKKING EN OPSLAG

Het product wordt geleverd in polyethyleen zakken van 10 kg die ontluicht en hermetisch dicht zijn. De producten moeten in een droge, overdekte plaats worden opgeslagen bij een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Niet aan rechtstreeks zonlicht blootstellen.

WAARSCHUWINGEN - BELANGRIJKE OPMERKINGEN

Het product vermengd met water moet onmiddellijk worden gebruikt. Het mengsel nooit regenereren door water toe te voegen.

FYSISCHE EN TECHNISCHE KENMERKEN

Parameters onderworpen aan interne kwaliteitscontrole	Waarden
Specifiek gewicht	> 1,95 kg/l
Tijd begin uitharden	1'30"
Resistentie tegen compressie: na 2 dagen na 7 dagen na 28 dagen	> 33 N/mm ² (UNI EN 196-1) > 60 N/mm ² (UNI EN 196-1) > 70 N/mm ² (UNI EN 196-1)
Buigbestendigheid: na 2 dagen na 7 dagen na 28 dagen	> 2 N/mm ² (UNI EN 196-1) > 3 N/mm ² (UNI EN 196-1) > 4 N/mm ² (UNI EN 196-1)

VEILIGHEID

Het is een alkalisch product.
Het is aanbevolen tijdens de werkzaamheden handschoenen te dragen.
Bij toevallig contact met de huid of met de ogen, overvloedig met water spoelen en een arts raadplegen.

COPYRIGHT

© Copyright Volteco S.p.A. - All rights reserved.
Informatie, afbeeldingen en teksten die zijn opgenomen in dit document zijn de exclusieve eigendom van Volteco S.p.A.
Kunnen veranderen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving.
De meest bijgewerkte versies van dit en andere documenten (onderdelen van het bestek, brochures, anders) staan op www.volteco.com aanwezig zijn.
In het geval van de vertaling kan de tekst technische en taalkundige onvolkomenheden bevatten.

WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Opmerking voor de koper/installateur:
Dit document dat door Volteco S.p.A. ter beschikking wordt gesteld, is hoofdzakelijk om de koper/plaatser te ondersteunen en aanwijzingen te geven.
Er wordt niet ingegaan op de nodige details met betrekking tot de afzonderlijke werkcontext, waar Volteco S.p.A. in ieder geval buiten blijft.
Dit vormt geen wijziging of uitbreiding van de eigen verplichtingen van de fabrikant Volteco S.p.A.
Het is aan variaties onderhevig, wat betekent dat de plaatser zich eerst moet informeren via de website www.volteco.com voordat hij het product gaat aanbrenge.
De technische/commerciële informatie van het commerciële net voor en na de verkoop hebben dezelfde geldigheid als dit document.